PAT-NO: JP404249114A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04249114 A

TITLE: METHOD FOR CUTTING SINGLE CRYSTAL FOR OPTICS

PUBN-DATE: September 4, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

OSUGI, YUKIHISA HONDA, AKIHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

NGK INSULATORS LTD N/A

APPL-NO: JP03035140

APPL-DATE: February 6, 1991

INT-CL (IPC): B28D005/00, C30B029/22, G02F001/05

# ABSTRACT:

PURPOSE: To cut out an optic not containing a core and having the area larger than those heretofore available by cutting said simple crystal body along the plane in parallel substantially in the pickup direction of the single crystal for optics.

CONSTITUTION: A single crystal 1 is cut along the plane 3 in parallel substantially in the pickup direction A to manufacture a number of wafers 4 of almost rectangular shape. At that time, although a number of lattice faces corresponding to the plane 3 are considered, practically a blade is fed into the single crystal 1 along the plane vertically in the direction [100] and cutting is carried out to form the lattice faces of wafers 4 as 100.

When the, single crystal 1 is cut along the plane vertical in the direction [010], the lattice faces of wafers 4 are formed as [010]. In the cubic system, respective lattice faces of [001], [010] and [100] are equivalent in physical properties each other, and it is not necessary to discriminate them and also said respective lattice faces are rectangular each other. When the single crystal 1 is cut along the plane vertical in the direction [110], the lattice faces of [110] are formed.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平4-249114

(43)公開日 平成4年(1992)9月4日

(51) Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
B 2 8 D	5/00	Z	7604-3C			
C30B	29/22	D	7821-4G		•	
// G02F	1/05	5 0 4	8106-2K			

# 審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)


(21)出願番号	<b>特願平3-35140</b>	(71)出願人 000004064	
		日本碍子株式会社	
(22)出顧日	平成3年(1991)2月6日	愛知県名古屋市瑞穂区須田町 2	番56号
,,		(72)発明者 大杉 幸久	
		愛知県名古屋市瑞穂区竹田町 3	丁目9番地
	•	日本ガイシ竹田北社宅13号	
		(72)発明者 本多 昭彦	
		愛知県名古屋市天白区表山3丁	目150番地
		日本ガイシ八事寮	
		(74)代理人 弁理士 杉村 暁秀 (外5名)	· )
		(1) (47)( )(41) (60)	,
	•	·	
		1	

# (54) 【発明の名称】 光学素子用単結晶体の切断方法

### (57) 【要約】

【構成】 Bi12 Si02 等の立方晶系の光学素子用単結晶体1を引き上げ法によって作製する。次いで、光学素子用単結晶体1の引き上げ方向Aに対して実質的に平行な平面に沿ってこの光学素子用単結晶体1を切断し、ウエハー4を得る。ウエハー4から空間光変調素子等の光学素子を切り出す。

【効果】 コア2の存在領域を含む一部のウエハーを除き、コアを全く含まないウエハーを取り出すことができる。ウエハーから光学素子を切り出す際、コアを避ける必要がないので、各光学素子を大面積化できる。引き上げ方向Aを軸として光学素子用単結晶体1を回転させると、切断面の格子面を例えば(100)と(110)との間で変え、選択することができるようになる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 引き上げ法によって作製した立方晶系の 光学素子用単結晶体を切断し、ウエハーを作製する切断 方法において、前記光学素子用単結晶体の引き上げ方向 に対して実質的に平行な平面に沿ってこの光学素子用単 結晶体を切断する、光学素子用単結晶体の切断方法。

#### ・【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、酸化ケイ素ビスマスBi 12 SiO2 (BSO) 単結晶等の立方晶系の光学素子用単結晶体 10 を切断し、ウエハーを作製する方法に関するものであ

[0002]

【従来の技術】酸化ケイ素ピスマスBi12SiO20(BSO)単結 晶は優れた光学特性を有し、磁界センサー、画像変換素 子、ポリュームホログラム素子等の光機能素子として期 待されている。BSO は体心立方晶であり、空間群23に属 するピスマスシレナイト族に属する。

【0003】こうした BSO単結晶を作製するには、酸化 ビスマスと二酸化ケイ素との融液を白金ルツボ中に溜 め、種単結晶を融液中に浸漬し、種単結晶を回転させな がら引き上げ、略丸棒状(略円柱状)の BSO単結晶体を 作製する。そして、略円柱状のBSO単結晶体をスライス し、図3に示すような円形ウエハー6を切り出す。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、本発明者が、 円形ウエハーから BSO板を切り出し空間光変調素子を作 製しようとした所、次の問題に直面した。即ち、円形ウ エハー6の中心付近にいわゆるコア2が発生し、この部 分は光学的特性等が周囲と異なるので、空間光変調素子 30 等として使用できない。このため、円形ウエハー6から 更に光学素子を切り出す際、コア2を避けるようにして 例えば略正方形の光学素子?を切り出す必要がある。一 方、 BSO単結晶の成長条件から、略円柱状の単結晶体の 大きさに限界があり、円形ウエハー6の直径は高々80mm 程度である。これにより、光学素子7の一辺の大きさも 30mm以下にしかならず、光学素子7を大型化、大面積化 することが不可能である。

【0005】他方、コア2が形成される原因としては、 一応、不純物の偏析といわゆる「facet 」の出現の二つ が考えられる。不純物の偏析は、略円柱状の BSO単結晶 体の中心部での成長速度が周囲のそれよりも大きくな り、かつ実効的な偏析係数が結晶成長速度に依存するた めに生ずる。facet は、対称性が高く晶癖の強い単結晶 によく現われるものである。いずれにせよ、BSO 単結晶 の育成時においてコアのない単結晶体を得ることは、結 晶成長に多くの要因が相互作用しているために、非常に 困難である。

【0006】本発明の課題は、光学素子用単結晶体を切 断し、ウエハーを作製する際に、コアを含まずかつ従来 50 必然的に単結晶の育成面、即ち本例では(001) 面となっ

よりも大面積の光学素子を切り出すことができるような ウエハーを製作できる、光学素子用単結晶体の切断方法 を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、引き上げ法に よって作製した立方晶系の光学素子用単結晶体を切断 し、ウエハーを作製する切断方法において、前記光学素 子用単結晶体の引き上げ方向に対して実質的に平行な平 面に沿ってこの光学素子用単結晶体を切断する、光学素 子用単結晶体の切断方法に係るものである。

[0008]

【実施例】図1は、略円柱状の光学素子用単結晶体1の 切断部位を説明するための概略正面図、図2は同じく底 面図である。

【0009】実施例では、まず従来の引き上げ法によっ

て立方晶系の光学素子用単結晶体1を作製する。この単 結晶体1は上部がすぼまった略円柱状であり、上端に吊 り部1aが形成されている。BSO 単結晶、Bi12GeO2o 単結 晶等は〔001〕方向(即ち、引き上げ方向A)に向っ て育成される。そして、従来は、引き上げ方向Aに対し て垂直な面に沿って単結晶体1を輪切りにしており、こ のため円形ウエハーの中心部にコアが残った。また、円 形ウエハーの格子面は必然的に(001)面となった。 【0010】これに対し、本実施例では、引き上げ方向 Aに対して実質的に平行な平面3に沿って単結晶体1を 切断し、略長方形のウエハー4を多数枚得る。この際、 平面3に対応する格子面は数多く考えられるわけである が、実際には、例えば図2に示すように、〔100〕方向 に垂直な平面に沿ってプレード (刃) を単結晶体1中へ と送り、切断を行うと、ウエハー4の格子面は(100)と なる。また、〔010〕 方向に垂直な平面に沿って単結晶 体1を切断すると、ウエハー4の格子面は(010) とな る。立方晶系においては、(001)、(010)、(100)の各 格子面は互いに物性的に等価であり、区別する必要はな く、またこれらの各格子面は互いに直交する。また、 (100) 方向と (010) 方向とに対して共に45°をなす 方向が〔110〕方向であり、〔110〕方向に対して垂直 な平面に沿って単結晶体1を切断すれば、(110)の格子 面が得られる。

【0011】本実施例によれば、各ウエハー4の中央部 等にコア2が存在せず、コアをまったく含まないウエハ ー4を取り出すことができる。また、従来の円形ウエハ ーと異なり、中央部のコア2を避けて正方形、長方形等 の光学素子を切り出す必要がないので、各光学素子の大 面積化が可能となる。しかも、各ウエハー4が略長方形 なので、特に正方形、長方形の光学素子を切り出す際、 従来の円形ウエハーよりも不要な部分を一層少なくでき

【0012】しかも、従来は、円形ウエハーの格子面は

た。これに対し、本実施例では、略円柱状の単結晶体1 をコア2を中心として回転させるだけで、ウエハー4の 格子面を(100) と面(110) 面との間で簡単に選択するこ とができる。

【0013】以下、更に具体的な実施例について述べ る。切断機として内周波式スライシングマシンを使用 し、内周の径184mm φ、厚さ0.35mmのプレードによって 略円柱状の単結晶体1を切断線5に沿って切断した。BS 0 単結晶体1の寸法は、直径60mmφ、円柱部分の長さ80 mmとした。プレード回転数は1650rpm 、試料送り速度5 10 説明するための概略正面図である。 mm/分、ウエハー4の厚さは4mmとし、切断面として は、(100) 格子面と(110) 格子面の双方について切断を 実施した。この結果、最大で55mm×80mmのコアのないウ エハーを得ることができた。

#### [0014]

【発明の効果】本発明によれば、立方晶系の光学素子用 単結晶体を引き上げ法によって作製するので、この単結 晶体の引き上げ方向へと向うコアが発生する。そして、 光学素子用単結晶体の引き上げ方向に対して実質的に平 行な平面に沿って光学素子用単結晶体を切断するので、 コアの存在領域に当った僅かなウエハーを除き、コアを まったく含まないウエハーを切り出すことができる。こ れにより、従来の円形ウエハーは異なり、ウエハーの中 央部に存在するコアを避けて光学素子を切り出す必要が ないので、従来より遥かに大面積の光学素子を切り出す ことができる。

【0015】しかも、光学素子用単結晶体の引き上げ方 向を軸としてこの単結晶体を回転させ、切断の方向を変 えるだけでウエハーの格子面を変え、選択することがで きる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】略円柱状の光学素子用単結晶体1の切断部位を

【図2】略円柱状の光学素子用単結晶体1の切断部位を 説明するための底面図である。

【図3】従来の円形ウエハーを示す平面図である。 【符号の説明】

- 1 略円柱状の光学素子用単結晶体
- 3 引き上げ方向に対して実質的に平行な平面(切断 面)
- 4 ウエハー
- 5 切断線
  - 円形ウエハー
  - 7 光学素子

